



ТИП ЛАКА Водоразбавляемый дисперсионный лак для панелей почти без запаха. Содержит вещества, защищающие от ультрафиолета. Применяется для внутренних поверхностей.

ПРИМЕНЕНИЕ Особенно подходит для лакировки панельных стен и потолков. Применяется также для стен и потолков из древесно-стружечных плит. Не рекомендуется для пола, паркета и мебели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Содержание сухих веществ Прим. 33 объемных %

Летучие органические вещества (VOC) EU VOC допустимое значение (кат A/e): 130 г/л 2010. VOC изделия: макс. 130 г/л.

Практическая укрывистость 10 - 14 м²/л

Плотность 1,0 г/мл

Время высыхания, +23°C, относительная влажность 50 %

- от пыли через ½ часа
- для шлифования и через 12 часов
- нанесения следующего слоя
- для эксплуатации на следующий день

Разбавитель, очистка инструментов Вода. Рабочие инструменты немедленно промыть теплой водой и моющим средством после работы.

Глянец Полуматовая

Цвета Бесцветная
Лак подходит к колеровочной системе Текномикс.

См. на обороте

**ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ**

Подготовка поверхности	Удалить жир и грязь. Отшлифовать старые неповрежденные поверхности лака до матовости. Если поверхность лака шелушиться, то ее следует удалить шлифованием.
Лакировка	Тщательно перемешать до дна емкости. Наносить в 2 слоя по направлению волокон древесины. После высыхания первого слоя поверхность обработать легкой шлифовкой для удаления ворсинок. При необходимости лак можно разбавлять для первого нанесения. Для второго нанесения применять неразбавленным.
Условия нанесения лака	Во время нанесения и высыхания лака температура воздуха, поверхности и лака должны быть выше +10°C и относительная влажность воздуха ниже 80%.
Хранение	Защищать от мороза.

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.teknos.com Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.



VE_601_Tuoteseloste.pdf